

IMPERKOTE® F

Descrição do Produto

Constituição:

É uma emulsão betuminosa não iónica de aspecto pastoso, solúvel em água e misturável com areia, cimento, gravilha, fibras minerais, etc.

É constituída por betumes e resinas, filerizada e estabilizada com emulsionantes minerais coloidais que asseguram a sua estabilidade.

Uma vez dada a rotura da emulsão, por evaporação da fase aquosa, consegue-se uma camada contínua que não flui a temperaturas elevadas.

Apresentação:

Em embalagens de 5 kg - Paletes com 96 latas

Em embalagens de 25 kg - Paletes com 24 latas

Características Técnicas:

Características	Valores	Unidade	Método de ensaio
Massa Volúmica (a 25° C)	1.0 / 1.1	ton/m ³	GQ-PO-11
Resíduo por evaporação	44 a 48	% em massa	GQ-PO-39
Inflamabilidade	Não inflamável	-	-
Combustibilidade	Não combustível	-	-
Tempo de secagem	< 24	Horas	-

Utilizações:

Como primário em impermeabilização diluído -2/3 de emulsão e 1/3 de água.

Como reparação de pequenas fendas e juntas.

Na agricultura como protecção aos cortes resultantes das podas.

Na protecção anticorrosiva de tanques e de depósitos metálicos

Como pavimento industrial:

- Uma parte de cimento
- Três partes de areia
- Uma parte de Imperkote F
- Uma parte de água

Deve utilizar-se uma camada 2 cm no mínimo e pode adicionar-se óxidos de ferro como corantes.

Como barreira às humidades por capilaridade: Duas demãos de Imperkote F, seguidas de uma demão de Imperkote L, com conseqüente espalhamento superficial de areia, aplicadas nas fundações do edifício, constituem uma eficaz barreira à capilaridade e, como tal, uma prevenção eficaz ao aparecimento de zonas de "salitre" nas alvenarias.

Aplicação:

Antes de aplicar a superfície deve estar isenta de pó, gorduras, óleos ou qualquer outro material que prejudique a sua normal aplicação e aderência.

Pode aplicar-se com rolo, espátula ou pistola com o mínimo de 8 bar de pressão.

Recomendações de Manuseamento e Armazenamento:

Evitar quedas e pancadas.

Transportar e armazenar as latas na vertical, sempre sob protecção climatérica – i.e. sol, chuva, geada, granizo, neve. Nestas condições e com a lata inviolável, o produto poderá permanecer armazenado aproximadamente seis meses após a respectiva data de enchimento.

Para informação mais específica relativa a transporte, manuseamento e outras características, é favor consultar a Ficha de Segurança

Eco Recomendações:

A separação selectiva e o reencaminhamento dos resíduos decorrentes da aplicação destes produtos, são da inteira responsabilidade do aplicador ou utilizador, de acordo com a legislação aplicável.

Os valores apresentados nesta ficha técnica são resultantes dos ensaios de controlo de qualidade realizados pela Imperialum (ISO 9001).

Imperkote é uma marca registada da Imperialum.

SEDE E FÁBRICA

Zona Industrial - Pau Queimado
2870 - 100 Montijo
Tel.: 212 327 100 - Fax: 212 327 101

DELEGAÇÃO COMERCIAL DO NORTE

Vilar do Senhor – Vila Nova da Telha
4470 - 826 Maia
Tel. 229 961 664 - Fax: 229 961 665

DELEGAÇÃO COMERCIAL DO CENTRO

Armazéns Vales Pedrulha – Armazém 11, Piso 0
Zona Industrial da Pedrulha
3020 - 320 Coimbra
Tel. 239 492 356 – Fax: 239 492 827

DELEGAÇÃO COMERCIAL DO SUL

Estrada Nacional 125 – Parque Industrial Bela Mandil
Armazém 1
8700 - 172 Olhão
Tel. 289 703 396 – Fax: 289 707 936