

# IMPERSAT<sup>®</sup> 400

## Descrição do Produto

### Constituição:

#### Mistura:

Betume de Destilação Directa de alta penetração (180/200 dm).

#### Armadura:

Feltro orgânico constituído por celulose e fibras têxteis com as seguintes características:

Massa por unidade de área – 200 g/m<sup>2</sup>

Absorção ao querosene – 100%

Resíduo seco – 180 g/m<sup>2</sup>

Tensão de rotura 15mm – 80 N

Velocidade de capilaridade ascensional – 120/140 s

### Apresentação:

Rolos de 50m<sup>2</sup> (1,00m x 50,00m), com peso nominal de 15Kg.

Paletes de 48 rolos.

### Características Técnicas:

Características	Valores	Unidades
Massa nominal	0,3	Kg/m <sup>2</sup>
<b>Recomendações de Manuseamento e Armazenamento:</b> Evitar quedas e pancadas. Transportar a armazenar os rolos na vertical, sempre sob protecção climatérica – i.e. sol, chuva, geada, granizo, neve. Elevação dos rolos, sempre paletizados, por meio de grua ou empilhador.		
<b>Eco Recomendações:</b> A separação selectiva e o reencaminhamento dos resíduos decorrentes da aplicação destes produtos, são da inteira responsabilidade do aplicador ou utilizador, e deverão ser efectuadas de acordo com a legislação aplicável.		

Os valores apresentados nesta ficha técnica são resultantes dos ensaios de controlo de qualidade realizados pela Imperialum (ISO 9001).

Impersat é uma marca registada da Imperialum.